



Отвердитель - второй компонент для эпоксидной затирки (компонент В).

СМЕШИВАЕТСЯ В ПРОПОРЦИИ:

на 100г пасты (компонент А) – 6г отвердителя (компонента В).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Открыть упаковку с отвердителем (компонент В) и полностью вылить содержимое в ёмкость с пастой (компонент А). Перемешать продукт, используя для этого электроинструмент с миксерной насадкой, на медленных оборотах до получения однородного раствора. При объёме до 1 кг продукт можно перемешивать вручную при помощи шпателя. Можно готовить состав небольшими порциями от 200 грамм до 1000 грамм. В этом случае для взвешивания компонентов нужно использовать электронные весы с точностью до 1 грамма. Состав смешивается в пропорции: ~100 весовых части «компонента А» и ~6 весовых частей «компонента В».

Рабочее время (жизнеспособность готового состава) составляет 90 минут при средней температуре +23 °С. После этого времени состав остаётся пластичным, но снижается подвижность и клеящая способность, состав густеет, производить работы по затирке становится сложнее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Может вызвать раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать средства индивидуальной защиты, перчатки, очки и защищать глаза и лицо.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Не допускается хранение при температуре ниже 0°C. Продукт следует хранить в герметичной таре, вертикально, вдали от источников тепла и открытого огня. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов, в недоступном для детей и животных месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. При транспортировке с температурой воздуха ниже 0°C, использование продукта допускается после выдержки в помещении, при температуре +25(±5) °С. При разморозке не использовать принудительный нагрев и высоких температур.

УПАКОВКА И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пластиковая банка с массой продукта нетто: 57г, 142г

www.kerateks.ru – официальный сайт производителя

8 800 550 53 80 – горячая линия технической поддержки